

FICHE TECHNIQUE

n° MISIT0102.b.FR
annule et remplace FT n° MISIT0102.a.FR

FLEXOCOL V

Colle contact pour ouvrage en membrane FLAGON PVC.

PRESENTATION

Colle contact base nitrile pour collage des relevés et des points singuliers en membranes PVC.

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre en double encollage :

- Etaler sur les deux surfaces la colle (environ 300 à 350 g/m² de colle au total) au rouleau ou au pinceau ;
- Attendre quelques minutes (sec au toucher) puis mettre en contact ;
- Maroufler avec un rouleau propre en évacuant les éventuelles bulles d'air ;
- Compatible avec l'ensemble des membranes FLAGON PVC et FLAGON TVS M0 ;
- Assure une parfaite finition des ouvrages.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 10 ou 20 litres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	FLEXOCOL V
Densité	0.9 ± 0.05
Extrait sec	26 % ± 1
Viscosité (EN 12092 Spindel 2-10 rpm)	1600 ± 500 mPa.s
Solubilité dans l'eau	Insoluble
Solvants	Organiques pas chlorurés
Temps ouvert avant déroulement de la feuille	5 à 10 mn
Temps ouvert en pots	2 à 3 h
Durée de conservation en pots fermés	12 mois à température ambiante > + 10 °C (en pots fermés)
Couleur	Jaune transparent
Nettoyant	Acétone ou MEC

INDICATIONS PARTICULIERES

Porter des gants. Ne pas respirer les vapeurs et éviter les contacts avec la peau et les yeux.

Hygiène, sécurité et environnement :

Le produit est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

Très inflammable à tenir éloigné de toutes sources de chaleur.

Avant toute utilisation, lire sa **Fiche de Données de Sécurité** pour connaître les consignes permettant de manipuler le produit en toute sécurité : les classes de danger, les consignes à respecter et les équipements de protection adaptés.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur l'emballage

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.